

Scheda tecnica FASER 4 X L







Tabella Tecnica Faser

Trazione  10.000 N	Sfilamento cls 	cls Rck 25	cls Rck 50
		Profondità mm 30	Profondità mm 30
Taglio  6.000 N		Valore di estrazione N 1227 N	Valore di estrazione N 2680 N

N=Newton 1N=kgf 0.1019716

Considerare min 30mm di ancoraggio nel cemento. Fare un preforo di mm4.

MATERIALE: Acciaio al carbonio C35

TRATTAMENTO: Bonifica

RIVESTIMENTO: Lanthane 175

SCALA: 1:1

FIRMA: F. Paxia

DATA: 01/04/2010



UFFICIO TECNICO
Via Verdi,16-20095
CUSANO MILANINO
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE: **FASER 4 X L**

DESCRIZIONE DETTAGLIATA :

Tassello a battere lanthane per cemento.