

Scheda tecnica FASER 5 X L




Tabella Tecnica Faser

	<p>Trazione</p>	<p>Taglio</p>	<p>Sfilamento cls</p>	cls Rck 25	cls Rck 50
				16000 N	9000 N
				30	30
				Valore di estrazione N	Valore di estrazione N
				2470 N	3343

N=Newton 1N=kgf 0.1019716

I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivanti dalle diverse sessioni di prove.

Considerare min 30mm di ancoraggio nel cemento. Fare un preforo \varnothing mm5.

MATERIALE: Acciaio al carbonio C35

SCALA: 1:1

TRATTAMENTO: Bonifica

FIRMA: Uff. tecnico

RIVESTIMENTO: Geomet

DATA: 18/06/2014



UFFICIO TECNICO
Via dell'Industria, 12
20032 - Cormano
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE: **FASER 5 X L**

DESCRIZIONE DETTAGLIATA :

Tassello a battere Geomet per cemento.