

Scheda tecnica LAM 8 x L




Tabella Tecnica LAM per legno lamellare

Taglio	Sfilamento legno	Profondità mm	64
		Valore di estrazione N ottenuto rispetto alle fibre del legno	
		Parallela	5.540 N
		Ortagonale	6.780 N

N=Newton 1N=Kg 0.1019716

MATERIALE: Acciaio al carbonio C22
TRATTAMENTO: Carbonitrurazione
RIVESTIMENTO: Zincotropicalizzata

SCALA: 1:1
FIRMA: F. Paxia
DATA: 18/02/2009



DESCRIZIONE: LAM 8 X L

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

VITE AUTOFORMANTE PER LEGNO LAMELLARE.

UFFICIO TECNICO
 Via Verdi,16-20095
 CUSANO MILANINO
 TEL. 02/6192097