


# Scheda tecnica TR AS 6.5xL



**Tabella Tecnica Autoformante INOX a passo rapido per lamiera di alluminio su Legno**

Trazione		9.400 N	Sfilamento legno abete	Profondità mm		Valore di estrazione N
				10	1.000 N	
Taglio		6.600 N		20	2.000 N	
				30	3.000 N	

N=Newton    1N=kgf 0.1019716

Per supporti in legno considerare un avvitamento di almeno mm30 di profondità.

**MATERIALE:** Acciaio INOX AISI 304

**SCALA:** 1:1

**TRATTAMENTO:**

**FIRMA:** F. Paxia

**RIVESTIMENTO:**

**DATA:** 19/04/2007



UFFICIO TECNICO  
Via dell'industria,12  
20032 Cormano  
TEL. 02/6192097

**DESCRIZIONE:** TR AS 6,5 X L

**DESCRIZIONE DETTAGLIATA:**

VITE A PASSO RAPIDO INOX.