

Scheda tecnica UND12 FL 6,3x35







Tabella Tecnica Autoforanti

Trazione  19000 N	Spessore mm  8 10 12	Sfilamento ferro S235JRC  18500 N Max Trazione Max Trazione
Taglio  12000 N		
N=Newton 1N=kfg 0.1019716		

I valori indicati rappresentano il valore medio derivanti dalle diverse sessioni di prove.

Si consiglia l'utilizzo di avvitatori dotati di limitatori di profondità e velocità sotto carico di 1000/1500 giri

MATERIALE: Acciaio al carbonio C21

SCALA: 1:1

TRATTAMENTO: Carbonitrurazione

FIRMA: Uff. Tecnico

RIVESTIMENTO: LANTHANE 175

DATA: 08/03/2016



DESCRIZIONE: UND12 FL 6,3 X 35

UFFICIO TECNICO
Via dell'Industria,12
20032 - Cormano (Mi)
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Vite autoforante Lanthane